



- TERRE CUITE
- GRÈS ÉTIRÉ
- GRÈS CÉRAME



## À QUOI SERT-IL ?

- Élimine la saleté et les résidus de chantier.
- Élimine les efflorescences salines.
- Nettoie et désincruste.
- Il est indispensable pour la terre cuite lorsque les décapants acides classiques de type tamponné ne suffisent pas.

## LES AVANTAGES

- Acide tamponné, ne dégage pas de fumées nocives pour l'opérateur et pour l'environnement : remplace l'acide chlorhydrique.
- En comparaison avec les acides purs, qui terminent leur action en quelques secondes, il offre une action décapante prolongée.
- Visqueux et il peut donc être utilisé sur des parois verticales.
- Désincruste et nettoie simultanément parce que riche en tensioactifs.

### DILUTION ET RENDEMENT

Avec un litre de produit :

Terre cuite 1:5	20 m <sup>2</sup>
Grès cérame 1:5	40 m <sup>2</sup>

« Les consommations sont indicatives et sont indiquées par couche »

## MODE D'EMPLOI

**Dilution :** de 1:5 à 1:10 en fonction de la saleté à enlever.

### Application :

**Pour les résidus de pose sur les sols :** sur un matériau absorbant comme la terre cuite ou les pierres, avant le lavage, il est recommandé de mouiller abondamment la surface avec de l'eau. Selon l'importance des dépôts à éliminer, diluer 1 litre de FILAPHZERO dans 5 ou 10 litres d'eau. Distribuer la solution obtenue sur le sol, en la laissant agir 4-5 minutes afin de favoriser la dissolution de la saleté. Passer ensuite avec un balai-brosse ou une mono-brosse équipée du disque approprié (brun pour terre cuite) en ramassant le résidu à l'aide d'une serpillière ou d'un aspirateur de liquides. Rincer abondamment à l'eau.

**Pour les murs et les surfaces verticales :** avant le lavage il est recommandé de mouiller abondamment les surfaces avec de l'eau. Appliquer le produit pur à l'aide d'un pinceau. Laisser agir 4-5 minutes avant de frotter avec un balai-brosse ou un autre instrument et rincer abondamment avec un nettoyeur haute pression.

**Attention :** FILAPHZERO est un produit hautement concentré, pour cette raison, il est conseillé de l'utiliser exclusivement lorsque les conditions de salissure l'exigent. Ne pas utiliser FILAPHZERO sur le marbre et généralement sur les matériaux sensibles aux acides. Avant d'appliquer le produit, il est recommandé de vérifier la réaction sur un coin de la surface.

## Conditionnements

Bidons de 1 litre : cartons de 12 bidons.  
Bidons de 5 litres : cartons de 4 bidons.

### RECOMMANDATIONS

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas jeter dans l'environnement après l'utilisation.

### TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30° C.  
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30° C.

### COMPOSITION

Agents de surface non ioniques de moins de 5%, agents tensioactifs cationiques de moins de 5%  
Autres composants : parfum.

### ÉTIQUETAGE

**Avertissements :** Danger

**Indications de danger :**

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

**Conseils de prudence :**

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale en vigueur. Contient : ACIDE PHOSPHORIQUE.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect :** liquide

**Couleur :** teinte brun clair

**Odeur :** âcre

**Densité :** 1,115 kg/litre

**pH :** 0,8 (Solution 10% dans l'eau)

Ces informations reflètent nos connaissances techniques les plus récentes et sont le résultat de recherches et de contrôles constants en laboratoire. Toutefois, compte tenu de facteurs indépendants de notre volonté et en dépit des recommandations fournies, il est dans tous les cas nécessaire de procéder à des essais et des contrôles préalables. Fila décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits.

REV. 00 - 14/04/2014

