

# webercol grès

Colle pour faïence et grès



## DOMAINE D'UTILISATION

- pose de carrelages et pierres naturelles de toutes porosités, de formats maxi 60x60 cm, sur sols intérieurs (planchers intermédiaires, supports neufs et anciens), murs intérieurs (supports neufs et anciens), sols extérieurs, en piscines ou bassins privatifs

## ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- de 2 à 10 mm (simple ou double encollage)

## LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer :
- sur supports très déformables ou soumis à des chocs thermiques : plancher sur vide sanitaire ou local non chauffé, plancher chauffant, utiliser **webercol flex confort** ou **webercol flex**
- sur plâtre (carreaux ou enduit), utiliser les adhésifs **weberfix premium<sup>2</sup>**, **weberfix plus**, **weberfix pro**
- sur supports spéciaux (métal, polyester...), utiliser **weberepox easy**
- en façade, utiliser **webercol flex**, **webercol flex confort** ou **webercol façade**

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quickfds.fr/weber](http://www.quickfds.fr/weber)
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

## CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

Caractéristiques de mise en oeuvre	Valeurs
Taux de gâchage	6 à 6,75 l d'eau par sac de 25 kg
Temps de repos	5 min
Durée pratique d'utilisation	4 heures
Temps ouvert	20 min
Délai d'ajustabilité (h)	20 min
Délai avant jointoiement	24 heures
Délai de mise en circulation (h ou j)	de 24 à 48 heures

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

- épaisseur de colle après pose des carreaux : de 2 à 10 mm (simple ou double encollage)



**25 kg**

## PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

weberprim RP  
weberprim universel

## + PRODUITS

- ✓ Excellente maniabilité
- ✓ Collage de carreaux de toute porosité

## IDENTIFICATION

### Composition

ciment blanc ou gris, sables siliceux, dérivés cellulosiques et adjuvants spécifiques

**Classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011**

A+

## AGRÈMENTS, CERTIFICATIONS ET ESSAIS

- CE selon NF EN 12004
- Cahier des Prescriptions Techniques concernés
- Certifié QB par le CSTB

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

NF EN 12004-1  
NF DTU 52.2

## PERFORMANCES

Caractéristiques de la norme CE	Valeur
Adhérence	adhérence après action de la chaleur : $\geq 1$ MPa
Adhérence initiale par traction	$\geq 1,0$ MPa
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	$\geq 1,0$ MPa
Adhérence par traction après vieillissement thermique	$\geq 1,0$ MPa
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	$\geq 1,0$ MPa
Résistance au glissement	Non
Réaction au feu	E

- classe du produit : C2
- Classement GEV-EMICODE : EC1 PLUS

## RECOMMANDATIONS

- pour le collage, l'incrustation ou le bouchonnage des pierres et matériaux naturels, utiliser uniquement **webercol grès** blanc

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- éliminer toute trace de graisse, d'huile, de laitance de ciment
- éliminer par piquage les ragréages pelliculaires muraux (inférieurs à 3 mm)
- dépoussiérer
- sur supports ciment excessivement poreux, humidifier et attendre la disparition du film d'eau
- en cas de trous ou de défauts importants de planéité, reboucher ou ragréer au moins 48 heures avant le collage. Les ragréages localisés jusqu'à 10 mm peuvent être réalisés avec **webercol grès**
- sur chape anhydrite et béton allégé, appliquer au rouleau le primaire **weberprim RP** ou **weberprim universel**
- sur support bois (panneaux ou ancien parquet mosaïque collé) et sur chape asphalte, appliquer au rouleau le primaire **weberprim universel**, laisser sécher 45 minutes, le primaire doit être sec au toucher
- sur ancien carrelage émaillé ou poli, réaliser un ponçage gros grain avant application du primaire **weberprim**

universel

## CONDITIONS D'APPLICATION

- de +5 °C à +35 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel, ni sur support chaud

## APPLICATION

- 1  
• gâcher de préférence avec un malaxeur électrique lent. Compter 6 à 6,8 l d'eau par sac de 25 kg  
• laisser reposer 5 minutes
- 2  
• appliquer **webercol grès** sur le support, puis régler l'épaisseur avec une taloche crantée (choix des dents selon le format du carreau et la planéité du support)
- 3  
• procéder à un double encollage sur la totalité de l'envers des carreaux pour les formats supérieurs à :  
• 500 cm<sup>2</sup> (absorption d'eau  $\leq 0,5$  %) ou 1200 cm<sup>2</sup> (absorption d'eau  $> 0,5$  %) en sols intérieurs  
• 500 cm<sup>2</sup> en murs intérieurs  
• systématiquement en sols extérieurs
- 4  
• mettre en place les carreaux  
• battre le carreau (ou exercer une forte pression) pour chasser l'air et assurer un bon transfert de la colle  
• éliminer les traces de **webercol grès** sur les carreaux avec une éponge humide au fur et à mesure de l'application (plus particulièrement sur les terres cuites), **webercol grès** s'élimine difficilement une fois durci

## INFOS PRATIQUES

### Unités de vente

sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

### Conservation

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité

### Outils

truelle, taloche crantée, malaxeur électrique lent, fouet

### Consommation

- elle dépend du format et du relief du carreau, du mode d'encollage et de la taloche crantée utilisée (cf. CPT et DTU)

### Couleur

blanc et gris

CARREAU	TALOCHÉ CRANTÉ	CONSUMMATION MOYENNE	
		SIMPLE ENCOLLAGE	DOUBLE ENCOLLAGE
$\leq 500$ cm <sup>2</sup>	Dents carrées 6 x 6 x 6 mm	3 kg/m <sup>2</sup>	4,5 kg/m <sup>2</sup>
$> 500$ cm <sup>2</sup>	Dents carrées 9 x 9 x 9 mm	4,5 kg/m <sup>2</sup>	6 kg/m <sup>2</sup>
$> 500$ cm <sup>2</sup>	Dents demi-lune 20 x 8 mm	5,5 kg/m <sup>2</sup>	7 kg/m <sup>2</sup>

LOCAUX	SUPPORTS	EXPOSITION À L'EAU	SURFACE MAXIMALE DU CARREAU en cm <sup>2</sup>
MUR INTÉRIEUR	- enduit ciment ou chaux-ciment - béton - système de protection à l'eau sous carrelage <b>webersys protec</b>	☹☹☹	2 200
	- plaque de plâtre cartonnée	☹	2 200
	- plaque de plâtre cartonnée hydrofugée (verte)	☹☹	2 200
	- carreau de terre cuite monté au ciment - béton cellulaire monté au ciment	☹☹☹	2 200
	- béton cellulaire monté au plâtre - carreau de terre cuite monté au plâtre	☹	2 200
	- panneau de bois : CTBX, CTBH, OSB (support pouvant nécessiter une protection à l'eau préalable)	☹	1 200
	- ancien carrelage dépoli (sur support plâtre, sur support ciment, carreau de terre cuite, béton cellulaire)	☹	2 200
	- ancienne peinture dépolie (sur support ciment)	☹	2 200
SOL INTÉRIEUR	- dallage sur terre-plein (surfacé ou non) dalle flottante, chape flottante, mortier d'égalisation des sols - chape adhérente ou rapportée sur dallage - chape adhérente ou rapportée sur plancher intermédiaire - plancher intermédiaire : dalle pleine béton, poutrelle/entrevous avec table de compression, dalle béton alvéolée, béton/bacs acier collaborant - système de protection à l'eau sous carrelage <b>webersys protec</b> - système d'étanchéité liquide <b>webersys hydro stop</b> , <b>webersys aqua stop</b> ou <b>webertec superflex D2</b>		3 600
	- ancien carrelage, granito - dalle vinyle rigide		3 600
	- ancienne peinture ou résine de sol dépolie		3 600
	- chape sèche (plaque spéciale sols)		1 200
	- chape anhydrite (sulfate de calcium)		3 600
	- chape et béton allégés (densité > 0,65)		1 200
	- chape asphalte		3 600
	SOL EXTÉRIEUR	- chape ciment, dalle béton, mortier d'égalisation des sols (pente > 1,5 cm/m, sans remontées capillaires)	
PISCINE ET BASSIN PRIVATIFS	- enduit ciment, béton, mortier d'imperméabilisation ( <b>webersys 824</b> , <b>weberdry plus</b> ou <b>weberdry enduit</b> )		1 200

Les surfaces de carreaux (exprimées en cm<sup>2</sup>) dans ces tableaux sont les formats maximums autorisés. Se référer systématiquement aux DTU et CPT concernés pour connaître précisément le format maximum adapté à vos travaux.

#### Exposition à l'eau maximale tolérée par le support et la colle à carrelage

- ☹ **locaux EA-EB** : présence d'eau faible ou épisodique. Exemples : couloir, chambre, séjour, cuisine, WC...
- ☹☹ **locaux EB+ privatif** : présence d'eau régulière mais en faible quantité. Exemples : salle de bains, douche...
- ☹☹☹ **locaux EB+ collectif** : présence d'eau régulière dans un local à usage collectif. Exemples : douche collective avec receveur, cuisine collective...
- ☹☹☹☹ **locaux EC** : présence d'eau importante et en quantité. Exemples : cuisine collective, douche collective...

Après application du primaire **weberprim universel**

Après application du primaire **weberprim RP** ou **weberprim universel**

Après application du système de protection à l'eau sous carrelage **webersys protec** (dans les zones d'emprises des baignoires et bacs à douches des locaux EB+ privatifs, et la totalité des parois en locaux EB+ collectifs et EC)

Saint-Gobain Weber France  
2/4 rue Marco Polo  
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  
**+33 (0)1 45 13 45 20**

Date de parution : 10/09/2025  
www.fr.weber

